



ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

POLITEK 1K ҐРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКУ F 4230

Опис продукту:

Продукт призначений для фарбування бамперів автомобілів, пластикових дзеркал з PP/EPDM, ПУР, ПВХ типу та інших пластикових поверхонь.

Поверхні для нанесення:

- Автомобільні бампера
- ПУР
- Пластикові дзеркала
- ПВХ
- PP/EPDM
- Інші пластикові поверхні



Підготовка поверхні:

Поверхню на яку потрібно нанести продукт, слід очистити від забруднення, силікону та жирів, щоб забезпечити кращу адгезію. Перед нанесенням ґрунта для пластику поверхня має бути сухою. Можливе нанесення в 1 або 2 тонкі шари. Нанесення значно більш товстих шарів може спричинити зменшення адгезії. Рекомендована товщина 3-4 мкм. При кімнатній температурі через 15-20 хвилин після нанесення ґрунта можливо нанести поверх фарбу методом «мокрый-по-мокрому». Використовуйте T 5230 Politek® Антисилікон для очищення поверхні від бруду та жирів.

Змішування:

Готовий до використання

Технічні характеристики:

Метод нанесення:	Фарборозпилювач
Сопло пістолета:	1.3-1.5 мм
Тиск при нанесенні:	2.7-3.3 Бар
В'язкість DIN CUP 4/20°C:	15-16 секунд
Кількість шарів:	1-2 шари
Колір:	Сріблястий, Прозорий
Мокрий по мокрому (20 °C):	15-20 хвилин.

TECHNICAL INFORMATION**Нанесення:**

При кімнатній температурі через 15-20 хвилин після нанесення ґрунта можливо нанести поверх фарбу методом «мокрый-по-мокрому». В разі якщо протягом 20 хвилин не було нанесення, ґрунт потрібно нанести повторно.

Витримка (20°C):**Термін придатності:**

2 роки в закритій тарі при температурі від +5°C до +20 °C

Техніка безпеки:

Будь-ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.

Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри.

В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.

POLITEK
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS®